

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
21. Juni 2001 (21.06.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/43667 A1(51) Internationale Patentklassifikation: A61F 2/30, 2/28,
A61L 27/00, 27/12, A61B 17/16, 17/32, A61F 2/46(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SULZER ORTHOPEDICS LTD. [CH/CH]; Post-
fach 65, CH-8404 Winterthur (CH).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH00/00659

(72) Erfinder; und


(22) Internationales Anmeldedatum:
12. Dezember 2000 (12.12.2000)(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NADLER, Daniel
[CH/CH]; Mattenbachstrasse 35, CH-8400 Winterthur
(CH). BITTMANN, Pedro [CH/CH]; Haeslerstrasse 1,
CH-8442 Hettlingen (CH). AKENS, Margarete [DE/CH];
Binzwiesenstrasse 12, CH-8057 Zürich (CH). VON
RECHENBERG, Brigitte [CH/CH]; Mühlemattstrasse
15 B, CH-8903 Birmensdorf (CH). AUER, Jörg [CH/CH];
Ammerswilerstrasse 5, CH-5600 Lenzburg (CH).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
2296/99 15. Dezember 1999 (15.12.1999) CH(74) Anwalt: FREI PATENTANWALTSBÜRO; Postfach
768, CH-8029 Zürich (CH).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PREPARATION FOR REPAIRING CARTILAGE DEFECTS OR CARTILAGE/BONE DEFECTS IN HUMAN OR
ANIMAL JOINTS(54) Bezeichnung: PRÄPARAT FÜR DIE REPARATUR VON KNORPEL- ODER KNORPEL/KNOCHEN-DEFEKTEN IN
MENSCHLICHEN ODER TIERISCHEN GELENKEN

(57) Abstract: When repairing cartilage defects or cartilage/bone defects in human or animal joints using preparations, which comprise a bone part (1), a cartilage layer (2) and a subchondral bone plate (4) or a facsimile of such a plate, said subchondral bone plate being situated in the transition area between the cartilage layer (2) and the bone part (1), it has been shown that after implantation, the bone part (1) breaks down and is replaced by reparative tissue once it has almost entirely broken down. In a critical phase of the healing process, a mechanically inferior cyst is located at the site of the implanted bone part (1). In order to prevent the cartilage layer (2) from sinking into the cyst space during the critical phase of the healing process, the invention provides that the preparation (10), which is to be implanted, is formulated such that, after implantation, the cartilage layer (2) thereof is supported on areas which have breakdown behaviors that differ from one another. This is realized, for example, by means of a preparation which has a top part (11) and a bottom part (12), whereby the top part (11) essentially consists of the cartilage layer (2) and of the subchondral bone plate (4), and the

bottom part (12) essentially corresponds to the bone part (1). In addition, the top part (11), parallel to the subchondral bone plate (4), has a larger cross-section than that of the bottom part (12). The cartilage layer (2) and subchondral bone plate (4) are, after implantation, supported in a corresponding opening or boring (20) not only on the bone part (1) but also on native bone tissue whose load-bearing capacity does not change during the healing process. This results in preventing the implanted cartilage layer from dropping during the healing process.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 01/43667 A1



(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— Mit internationalem Recherchenbericht.

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Bei der Reparatur von Knorpel- oder Knorpel/Knochen-Defekten in menschlichen oder tierischen Gelenken mit Präparaten, die einen Knochenteil (1), eine Knorpelschicht (2) und im Übergangsbereich zwischen Knorpelschicht (2) und Knochenteil (1) eine subchondrale Knochenplatte (4) oder eine Nachbildung einer derartigen Platte aufweisen, zeigt es sich, dass nach der Implantation der Knochenteil (1) abgebaut und erst nach einem im wesentlichen totalen Abbau durch Reparaturgewebe ersetzt wird. In einer kritischen Phase des Heilungsprozesses befindet sich an der Stelle des implantierten Knochenteils (1) eine mechanisch minderwertige Zyste. Um ein Einsinken der Knorpelschicht (2) in den Zystenraum während der kritischen Phase des Heilungsprozesses zu verhindern, wird vorgeschlagen, das zu implantierende Präparat (10) derart auszugestalten, dass seine Knorpelschicht (2) nach der Implantation auf Bereiche mit voneinander verschiedenem Abbauverhalten abgestützt ist. Dies wird beispielsweise realisiert durch ein Präparat, das einen Kopfteil (11) und einen Fussteil (12) hat, wobei der Kopfteil (11) im wesentlichen aus der Knorpelschicht (2) und der subchondralen Knochenplatte (4) besteht und der Fussteil (12) im wesentlichen dem Knochenteil (1) entspricht und wobei der Kopfteil (11) parallel zur subchondralen Knochenplatte (4) einen grösseren Querschnitt aufweist als der Fussteil (12). Die Knorpelschicht (2) und subchondrale Knochenplatte (4) stützt sich nach der Implantation in einer entsprechenden Öffnung oder Bohrung (20) nicht nur auf dem Knochenteil (1) sondern auch auf nativem Knochengewebe ab, dessen Tragfähigkeit sich während des Heilungsprozesses nicht verändert. Dadurch wird ein Absinken der implantierten Knorpelschicht während des Heilungsprozesses verhindert.

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 1 -

PRÄPARAT FÜR DIE REPARATUR VON KNORPEL- ODER KNORPEL/KNOCHEN-DEFEKTEN IN MENSCHLICHEN ODER TIERISCHEN GELENKEN

Die Erfindung liegt auf dem Gebiete der Medizinaltechnik und betrifft ein Präparat gemäss dem Oberbegriff des unabhängigen Patentanspruchs. Das Präparat dient zur Reparatur von Knorpel- oder Knorpel/Knochen-Defekten in menschlichen oder tierischen Gelenken, das heisst, es dient zur Reparatur von Defekten in der Knorpelschicht, die in Gelenken die Knochenoberfläche abdeckt, oder von Defekten, die diese Knorpelschicht und auch darunterliegendes Knochengewebe betreffen.

Beschädigungen von Gelenkknorpel durch Verletzungen oder durch alters- oder krankheitsbedingte Rückbildung sind insbesondere beim Menschen sehr häufig. Vielfach ist auch das unter dem Gelenkknorpel liegende Knochengewebe durch derartige Beschädigungen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schweregrad von Knorpel- und Knorpel/Knochen-Defekten wird mit Hilfe der Outerbridge-Skala erfasst, mit den folgenden Kategorien: oberflächliche Ausfransung (ca. 10% aller Fälle), Risse im Knorpel (ca. 28%), Risse bis zum Knochen (ca. 41%), Schäden mit Beteiligung des Knochens (ca. 19%), andere Schäden, wie Osteochondritis dissecans und Gelenkbrüche (ca. 2% aller erfassten Fälle).

Vitales Knorpelgewebe enthält zwar lebende Zellen, durch deren Tätigkeit in der Wachstumsphase die spezifische interzelluläre Knorpelmatrix aufgebaut wird, es ist

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 2 -

aber mindestens in ausgewachsenem Zustand kaum durchblutet und besitzt deshalb nach der eigentlichen Wachstumsphase eine nur sehr beschränkte Regenerationsfähigkeit. Das heisst mit anderen Worten, Knorpel- oder Knorpel/Knochen-Defekte, insbesondere derartige Defekte, die eine relativ grosse Knorpeloberfläche betreffen, 5 heilen nicht von selbst und müssen deshalb operativ repariert werden (Mankin HJ: The response of articular cartilage to mechanical injury, Journal of Bone and Joint Surgery (Am) 64A (1982) March: Seiten 460-466).

Für die Reparatur der genannten Defekte wird beispielsweise das Implantieren von Präparaten vorgeschlagen, in denen das zu ersetzende Gewebe bereits vorhanden ist 10 oder möglichst gut vorgebildet ist. Solche Präparate sind zylinderförmig und weisen auf einer Stirnseite eine Knorpelschicht auf. Für die Implantation wird im Bereich des zu reparierenden Defektes eine Sackloch-förmige Öffnung oder Bohrung erzeugt und das Präparat wird derart in die Bohrung eingesetzt, dass die Knorpelschicht des Implantates gegen aussen gerichtet ist. Die Bohrung reicht, unabhängig von der Defekttiefe, bis in gesundes Knochengewebe. Das Präparat weist einen etwas grösseren 15 Durchmesser auf als die Bohrung und dieselbe achsiale Länge. Damit wird erreicht, dass zwischen nativem Gewebe und Implantat eine radiale Spannung entsteht (Press-fit), durch die das Implantat in der Bohrung gehalten wird, und dass die Knorpeloberfläche des Implantates mit der umgebenden nativen Knorpeloberfläche fluchtet. Die 20 Präparate haben je nach Defektgrösse einen Durchmesser von 4 bis 10mm (z.B. 5,4mm für Präparat und 5,3mm für Bohrung) und Längen von ca. 10 bis 20mm.

Für grössere Defekte wird vorgeschlagen, eine Mehrzahl derartiger zylinderförmiger Präparate mosaikartig im defekten Bereich einzusetzen und die Zwischenräume zwischen den Implantaten mit einem geeigneten Material auszufüllen.

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 3 -

Die zylinderförmigen Präparate sind beispielsweise autolog (Autotransplantate). Es wird also beispielsweise für die Reparatur eines Gelenkknorpel-Defektes, wie er an einer stark belasteten Stelle eines Gelenkes entstehen kann, aus einer relativ wenig belasteten Stelle desselben Gelenkes mit einem entsprechenden Hohlbohrer ein geeignetes Gewebestück entnommen und in eine an der defekten Stelle erstellte Bohrung transplantiert (Hangody L et al.: Mosaicplasty for the treatment of articular cartilage defects: application in clinical practice. Orthopedics 1998 Jul,21(7):751-6).

Die zylinderförmigen Präparate können auch von einem geeigneten Spender stammen (homologe Transplantate). Auch entsprechende heterologe oder Xenotransplantate sind bekannt, die vor der Implantation mit einem geeigneten Verfahren, z.B. Photooxidation (wie beschrieben in der Publikation EP-0768332 von Sulzer Innotec), derart behandelt werden, dass eine Immunreaktion nach der Implantation verhindert oder mindestens stark abgeschwächt wird (immunologische Desaktivierung). Solche Implantate werden beispielsweise aus Schultergelenken von geschlachteten Rindern entnommen und haben den Vorteil, dass sie in viel grösseren Mengen zur Verfügung stehen als autologe oder homologe Transplantate und dass sie keine Entnahmefekte verursachen, die ihrerseits wieder repariert werden müssen und zu neuen Schwierigkeiten führen können.

In der Publikation WO-97/46665 (Sulzer Orthopedics) wird auch ein entsprechendes Präparat beschrieben, in dem der Knochenteil aus einem Knochenersatzmaterial besteht und in dem die stirnseitige Knorpelschicht beispielsweise ausgehend von autologen Chondrocyten in vitro aufgewachsen wird.

In allen oben genannten Präparaten, die aus natürlichem Gewebe hergestellt werden, gibt es eine natürliche Verbindung oder Verwachsung zwischen der stirnseitigen Knorpelschicht und dem Knochenteil und es gibt einen äussersten Knochenbereich

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 4 -

(subchondrale Knochenplatte), in dem das Knochengewebe dichter ist als in anderen Knochenbereichen. Auch die genannten, teilweise künstlichen Implantate weisen die Verwachsung der Knorpelschicht mit dem Knochenteil auf und der künstliche Knochenteil ist vorteilhafterweise mit einer dichteren, das heisst weniger porösen Aussenschicht, die der Knorpelschicht als Unterlage dient, ausgestaltet.

Eine wichtige Funktion der subchondralen Knochenplatte oder einer künstlichen Nachbildung davon ist offenbar die Verhinderung einer vom Knochengewebe ausgehenden Vaskularisierung der Knorpelschicht, die zu einer Verknöcherung dieser Schicht führen würde. Daneben stellt die subchondrale Knochenplatte aber auch einen Bereich dar, der dank seiner höheren Dichte eine höhere mechanische Festigkeit hat als das innere Knochengewebe.

Mit den genannten Präparaten wird versucht, im wesentlichen die folgenden Ziele zu erreichen:

- Der Knochenteil des Präparates soll eine feste Verankerung des Implantates im gesunden Knochengewebe durch Pressfit ermöglichen, derart, dass das Implantat keine weiteren, gesunde Knorpelbereiche beeinflussende Befestigungsmittel benötigt.
- Die Verwachsung von Knorpelschicht und Knochenteil im Präparat soll dem Implantat eine Stabilität geben, derart, dass die Knorpelschicht auch ohne Stilllegung des betroffenen Gelenkes sich nicht ablösen und aus der Defektstelle entfernen kann.
- Die Knorpelschicht des Präparates soll eine derartige mechanische Festigkeit und Elastizität aufweisen, dass die Reparaturstelle schon unmittelbar nach der Implantation voll belastbar ist.

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 5 -

- Die Knorpelschicht soll eine Zone bilden, in der für implantierte Zellen oder für nach der Implantation zuwandernde Zellen geeignete Bedingungen für die Erzeugung und/oder Aufrechterhaltung von funktionsfähigem Knorpelgewebe herrschen. Dies soll auch unterstützt werden durch die subchondrale Knochenplatte, die die Knorpelschicht vom Knochenteil trennt und die hilft, eine vom Knochenteil ausgehende Vaskularisierung der Knorpelschicht zu verhindern.
- Der Knochenteil soll eine Zone darstellen, in der für implantierte Zellen oder für nach der Implantation zuwandernde Zellen geeignete Bedingungen für die Erzeugung und/oder für die Aufrechterhaltung von funktionsfähigem Knochengewebe herrschen.

Neue Versuche, in denen künstlich erzeugte Defekte in Gelenken von Schafen mit Autotransplantaten, mit Homotransplantaten oder mit Heterotransplantaten (aus Rindergewebe) in der eingangs beschriebenen Art repariert wurden, zeigen nun, dass der Heilungsprozess nach der Implantation nicht wie erwartet abläuft.

- Es zeigt sich nämlich, dass der Knochenteil der Implantate nicht im nativen Gewebe integriert oder sukzessive durch neues Reparaturgewebe ersetzt wird, sondern dass der Knochenteil des Implantates einen Umwandlungsprozess durchläuft, der im wesentlichen drei aufeinanderfolgende Phasen aufweist. In einem ersten Schritt werden knochenabbauende Zellen (Osteoclasten) stimuliert und der eingesetzte Knochen wird aufgelöst. Diese erste Phase ist bereits nach sechs bis acht Wochen deutlich sichtbar. Mit fortschreitender Implantationsdauer entsteht im Implantat ein Hohlraum (Zyste), der mit Bindegewebe aufgefüllt ist. Diese zweite Phase erreicht einen Höhepunkt nach ca. sechs Monaten. In der dritten und letzten Phase werden knochenbildende Zellen (Osteoblasten) angelockt, welche das Bindegewebe in Knochen umbauen. Der Umbauprozess ist nach ungefähr zwölf Monaten abgeschlossen. Dann ist die neu entstandene Knochenstruktur so gut angepasst, dass die ursprüngliche Grenze

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 6 -

zwischen dem Implantat und dem umliegenden Knochengewebe kaum mehr wahrnehmbar ist.

5 Durch den beschriebenen, dreiphasigen Umwandlungsprozess entsteht in der mittleren Phase, in der die Knorpelschicht des Implantates nicht vom tragfähigen Knochenteil getragen wird sondern von einer mechanisch minderwertigen Zyste, ein hohes Risiko dafür, dass die Knorpelschicht in diese Zyste hineingedrückt wird, wo sie weder ihre mechanische Funktion noch ihre biologische Funktion erfüllen kann und von wo sie während der folgenden Phasen des Heilungsprozesses nicht mehr verschoben werden kann. Durch dieses Risiko werden also die Erfolgchancen der Heilung bedeutend reduziert und es müssen bei einer Verheilung mit schlecht positionierter Knorpelschicht Folgenachteile in Kauf genommen werden.

15 Erstaunlich an den beschriebenen Befunden ist die Tatsache, dass die Bildung der Zyste an der Stelle des Knochenteils eines Implantates in einer mittleren Phase des Heilungsprozesses nicht nur bei homologen und heterologen Implantaten auftritt, sondern insbesondere auch bei Autotransplantaten. Der anfängliche Abbau des implantierten Knochengewebes scheint also nicht eine Immunreaktion zu sein, in der implantiertes, vitales Material als fremd erkannt und deshalb abgebaut wird. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um eine Reaktion auf implantiertes, totes Material handelt. Dies würde bedeuten, dass durch die Durchtrennung der natürlichen Blutversorgung in einem zwar aus lebensfähigem Gewebe entnommenen Implantat das Knochengewebe stirbt, auch wenn es unmittelbar nach der Entnahme wieder implantiert wird. In jedem Falle baut der Körper den Knochenteil des implantierten Präparates ab, um ihn erst dann wieder neu aufzubauen.

25 Die Erfindung stellt sich nun die Aufgabe, ein Präparat zur Reparatur von Knorpel-Defekten oder von Knorpel/Knochen-Defekten in menschlichen oder tierischen Ge-

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 7 -

- lenken zu schaffen, mit welchem Präparat das oben beschriebene Risiko des Absinkens einer implantierten Knorpelschicht in den Bereich des nativen Knochengewebes verhindert wird. Das erfindungsgemässe Präparat soll in ähnlich einfacher Art hergestellt und implantiert werden können wie die eingangs beschriebenen, bekannten
- 5 Präparate, die einen Knochenteil und eine mit diesem Knochenteil verwachsene Knorpelschicht aufweisen.

Diese Aufgabe wird gelöst durch das Präparat, wie es im unabhängigen Patentanspruch definiert ist. Die abhängigen Ansprüche definieren bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsgemässen Präparates.

- 10 Das erfindungsgemässe Präparat zur Reparatur von Knorpel- oder Knorpel/Knochen-Defekten in menschlichen oder tierischen Gelenken basiert auf dem Befund, dass die subchondrale Knochenplatte in der mittleren, kritischen Phase des oben beschriebenen Heilungsprozesses offenbar noch im wesentlichen unverändert vorhanden ist, wenn der Knochenteil vollständig oder grösstenteils durch Bindegewebe ersetzt ist.
- 15 Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass diese subchondrale Knochenplatte wegen ihrer höheren Dichte bedeutend langsamer abgebaut wird als die inneren Bereiche des Knochenteils. Da diese subchondrale Knochenplatte mechanisch genügend stabil ist, kann sie ein Absinken der darauf aufgewachsenen Knorpelschicht in eine darunter entstehende Zyste verhindern, wenn sie nicht nur auf dem
- 20 Knochenmaterial des implantierten Knochenteils sondern noch zusätzlich auf Material mit anderen Abbau-Eigenschaften derart abgestützt ist, dass sie auch während der kritischen Heilungsphase nicht verschiebbar bleibt. Wenn die subchondrale Knochenplatte des Implantates nach dieser kritischen Phase, das heisst zu einem Zeitpunkt, in dem die Tragfähigkeit des inneren Implantatbereiches wieder hergestellt ist,
- 25 ebenfalls abgebaut wird, kann dies den Heilungsprozess nicht mehr stark beeinflussen.

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 8 -

Eine Abstützung des implantierten Präparates während der kritischen Heilungsphase lässt sich im wesentlichen auf zwei Arten realisieren.

5 Einerseits kann das Implantat derart geformt sein, dass die Knorpelschicht und die subchondrale Knochenplatte des Präparates eine grössere Querschnittsfläche haben als der Knochenteil. Ein derartiges Präparat wird in eine zweistufige Bohrung im-
10 plantiert, derart, dass die subchondrale Knochenplatte des Präparates sich nicht nur auf dem Knochenteil des Implantates sondern auch auf gesundem Knochengewebe neben der für die Reparatur erstellten Bohrung abstützt.

10 Andererseits können im Knochenteil des Präparates Säulen mit einer reduzierten Abbaubarkeit erstellt werden. Diese Säulen erstrecken sich axial durch den Kno-
chenteil und reichen bis unter die subchondrale Knochenplatte. Die gegenüber den Knochenteilbereichen zwischen den Säulen reduzierte Abbaubarkeit kann realisiert
15 werden durch eine bereichsweise, geeignete chemische Behandlung oder dadurch, dass im Knochenteil des Präparates achsial verlaufende Bohrungen erzeugt und mit
einem künstlichen, abbauresistenteren Material gefüllt werden.

Die der Erfindung zugrunde liegenden Befunde sowie beispielhafte Ausführungs-
formen des erfindungsgemässen Präparates werden im Zusammenhang mit den fol-
genden Figuren detailliert beschrieben. Dabei zeigen:

20 **Figur 1** ein zylinderförmiges Präparat gemäss dem Stande der Technik zur Reparatur von Knorpel- oder Knorpel/Knochen-Defekten in menschlichen oder tieri-
schen Gelenken;

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 9 -

Figuren 2 bis 4 Gewebeschnitte durch mit einem Präparat gemäss Figur 1 reparierte Knorpel/Knochen-Defekte in einem Schafgelenk zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Implantation;

5 Figur 5 ein Schema der Reparatur eines Knorpel-Defektes mit Hilfe einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemässen Präparates (Schnitte entlang der Achse des Präparates bzw. der Bohrung);

Figuren 6 und 7 zwei weitere beispielhafte Ausführungsformen des erfindungsgemässen Präparates im Querschnitt;

10 Figuren 8 und 9 Schnitte durch einen Knorpel-Defekt (Figur 8) und durch einen Knorpel/Knochen-Defekt (Figur 9), die beide mosaikartig mit einer Mehrzahl von erfindungsgemässen Präparaten gemäss Figur 5 repariert sind.

Figur 1 zeigt ein Präparat, wie es nach dem Stande der Technik für die Reparatur von Knorpel- oder Knorpel/Knochen-Defekten an menschlichen und tierischen Gelenken verwendet wird. Das Präparat ist zylinderförmig, vorteilhafterweise mit einem kreisrunden Querschnitt, und weist einen Knochenteil 1 und eine stirnseitig auf dem Knochenteil 1 aufgewachsene Knorpelschicht 2 auf. Die Knorpelschicht 2 bildet eine Knorpeloberfläche 3. Zwischen Knochenteil 1 und Knorpelschicht 2 erstreckt sich eine subchondrale Knochenplatte 4. Die Übergänge von Knochenteil 1 zu subchondraler Knochenplatte 4 und von subchondraler Knochenplatte 4 zu Knorpelschicht 2 sind nicht, wie in der Figur 1 vereinfachend dargestellt, als Linien erkennbar sondern es handelt sich um natürliche eher kontinuierliche Übergänge.

Wie bereits eingangs erwähnt, wird ein Präparat, wie es in der Figur 1 dargestellt ist, vorteilhafterweise aus vitalem Gewebe mit Hilfe eines Hohlbohrers ausgestantzt (Autotransplantate und Homotransplantate) und möglichst sofort implantiert oder es

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 10 -

wird aus Gelenken von Schlachttieren (beispielsweise aus Schultergelenken von geschlachteten Rindern) entnommen und vor der Implantation einer Behandlung zur immunologischen Desaktivierung unterzogen.

Die Figuren 2 bis 4 illustrieren die weiter oben bereits angeführten Versuche mit Implantaten gemäss Figur 1 in Schafgelenken und das angesprochene Risiko, das Reparaturen mit derartigen Implantaten beinhalten. Es handelt sich um Gewebeschnitte durch Reparaturstellen parallel zur Achse des Implantates, das bei der vorliegenden Vergrösserung von der oben dargestellten Knorpeloberfläche etwa 7 cm in das Knochengewebe hineinragt. Figuren 2 und 3 zeigen Präparate, die sechs Monate nach der Implantation erstellt wurden und in denen an den Reparaturstellen zystenartige Hohlräume im Knochengewebe sichtbar sind. Figur 2 zeigt einen Fall, in dem die Knorpelschicht noch an ihrem ursprünglichen Platz positioniert ist, in Figur 3 ist sie in den Zystenraum abgesunken.

Wie aus den Figuren 2 und 3 ersichtlich ist, ist im kritischen Zeitraum, in dem sich an der Stelle des implantierten Knochenteils ein zystenartiger Hohlraum befindet, die subchondrale Knochenplatte des Implantates noch im Wesentlichen unverändert vorhanden. Dieser Befund lässt sich auf die gegenüber dem inneren Knochengewebe erhöhte Dichte der subchondralen Knochenplatte und auf eine daraus resultierende, reduzierte Abbaubarkeit zurückführen. Die subchondrale Knochenplatte des Implantates hat offensichtlich andere Abbau-Eigenschaften als innere Bereiche des Knochenteils desselben Implantates.

Die Versuche wurden mit Autotransplantaten und mit Heterotransplantaten durchgeführt. An 7 behandelten Tieren wurden die Reparaturstellen nach sechs Monaten untersucht und in 10 Fällen (fünf Tiere) wurden in den Zystenraum verschobene Knorpelschichten gefunden, in 4 Fällen (zwei Tiere) waren die Knorpelschichten an

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 11 -

Ort und Stelle geblieben. In keinem Fall ging die Knorpelschicht in den Gelenkraum verloren.

- Diese Versuchsergebnisse zeigen, dass offenbar zwischen Zyste und implantierter Knorpelschicht bzw. subchondraler Knochenplatte eine genügende Adhäsion besteht, um die Knorpelschicht daran zu hindern, sich gegen aussen aus der Reparaturstelle zu entfernen, dass aber die Tragfähigkeit der Zyste nicht ausreicht, um die Knorpelschicht daran zu hindern, sich gegen innen zu verschieben.

- Figur 4 zeigt eine gleiche Reparaturstelle nach zwölf Monaten. Es ist deutlich eine durch das Einsinken der implantierten Knorpelschicht entstandene Unebenheit in der Knorpeloberfläche sichtbar. In der Versuchsreihe wurden Reparaturstellen an sieben behandelten Tieren nach zwölf Monaten untersucht und in zwei Fällen wurden Unebenheiten in der Knorpeloberfläche wie in der Figur 4 gefunden. In den restlichen Fällen war die Knorpeloberfläche im Reparaturbereich eben.

- Figur 5 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemässen Präparates zur Reparatur von Knorpel- oder Knorpel/Knochendefekten in menschlichen oder tierischen Gelenken. Sie zeigt das Präparat 10, die für die Implantation des Präparates 10 zu erstellende Öffnung oder Bohrung 20 und das in die Öffnung eingefügte Präparat, das Implantat 30 (Schnitte entlang der Achse des Präparates 10 bzw. der Öffnung 20).

- Das Präparat 10 hat in derselben Weise wie das Präparat der Figur 1 einen Knochenteil 1, eine stirnseitige Knorpelschicht 2, die eine Knorpeloberfläche 3 bildet, und im Übergangsbereich zwischen Knochenteil 1 und Knorpelschicht 2 eine subchondrale Knochenplatte 4. Das Präparat hat einen Kopfteil 11 mit einem grösseren

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 12 -

Querschnitt und einen Fussteil 12 mit einem kleineren Querschnitt. Der Kopfteil 11 umfasst im wesentlichen die Knorpelschicht 2 und die subschondrale Knochenplatte 4, der Fussteil 12 entspricht im wesentlichen dem Knochenteil 1. Der Fussteil 12 hat dabei vorteilhafterweise (aber nicht unbedingt) die Form eines Kreiszylinders oder
5 steilen Kreiskegelstumpfes und der Kopfteil 11 steht allseitig über den Knochenteil 1 vor und ist beispielsweise ebenfalls kreiszylinderförmig.

Autotransplantate und Transplantate von lebenden Donoren haben vorteilhafterweise zylinderförmige Kopfteile, denn derartige Präparate sollten eine nur möglichst kleine Entnahmeöffnung verursachen. Präparate, die aus Gewebe von Schlachttieren (vor-
10 teilhafterweise Rinder oder Schweine) hergestellt werden, können ohne weiteres Kopfteile mit verschiedenen Formen von Knorpeloberfläche aufweisen, denn das Material ist in grossen Mengen verfügbar und kann deshalb auch mit Abfall verarbeitet werden. Aber auch in diesem Falle ist es vorteilhaft, den Fussteil derart auszugestalten, dass die für die Implantation zu erstellende Öffnung mit einem einfachen
15 Werkzeug, beispielsweise mit einem Bohrer erstellbar ist.

Ein Präparat 10 mit mindestens im Fussbereich rundem Querschnitt wird beispielsweise aus einem entsprechenden zylinderförmigen Präparat hergestellt dadurch, dass der Knochenteil entsprechend bearbeitet wird. Diese Bearbeitung kann mit einem Werkzeug durchgeführt werden, in dem das zylinderförmige Präparat positionierbar
20 ist und in dem Klängen aktivierbar sind, die in einem vorbestimmten oder einstellbaren Abstand von der Knorpeloberfläche den Querschnitt des Präparates auf ein vorbestimmtes Mass reduzieren.

Die Öffnung oder Bohrung 20, die in einem Defektbereich für die Implantation des Präparates 10 zu erstellen ist, weist einen an den Kopfteil 11 des Präparates 10 angepassten äusseren Bereich 21 auf, der eine Tiefe bis in den Bereich der nativen sub-
25

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 13 -

chondralen Knochenplatte 4' aufweist, und einen an den Fussteil 12 des Präparates angepassten, inneren Bereich 22, dessen Tiefe sich nach der Form des zu reparierenden Defektes richtet und nach der Länge des zu implantierenden Präparates. Bei der Dimensionierung von Präparat 10 und Bohrung 20 ist für einen Pressfit sowohl im

5 Bereich des Kopfteils als auch im Bereich der Fussteils des Präparates zu sorgen.

Eine Bohrung 20, wie sie in der Figur 5 dargestellt ist, wird beispielsweise erstellt mit einem Werkzeug, das eine Klinge mit einer kreislinienförmigen Schneidekante aufweist und zwei relativ zur Schneidekante axial beschränkt bewegliche Bohrer oder Hohlbohrer. Das Werkzeug wird auf der Defektstelle positioniert und die Klinge bis auf die subchondrale Knochenplatte eingedrückt. Dann wird mit dem ersten Bohrer, der um die Dicke der subchondralen Knochenplatte achsial über die Schneidekante der Klinge hinaus bewegt werden kann und dessen Durchmesser im wesentlichen dem Innendurchmesser der Klinge entspricht, der Äussere Bereich 21 ausgebohrt. Nachher wird mit dem zweiten Bohrer der innere Bereich 22 ausgebohrt, wobei die Bohrtiefe relativ zur Schneidekante oder relativ zur Endposition des ersten Bohrers einstellbar ist.

10

15

Figur 5 zeigt auf der rechten Seite auch das Implantat 30, das heisst das in der Bohrung 20 eingesetzte Präparat 10. Das Implantat 30 weist eine mit der nativen Knorpeloberfläche 3' fluchtende Knorpeloberfläche 3 auf und eine mit der nativen subchondralen Knochenplatte 4' in etwa fluchtende subchondrale Knochenplatte 4. Die subchondrale Knochenplatte 4 des Implantates ist offensichtlich abgestützt einerseits auf dem Knochenteil 1 des Implantates und andererseits auf nativem Knochengewebe unmittelbar unter der nativen, subchondralen Knochenplatte 4' oder in deren Bereich. Damit auch der Kopfbereich 11 des Implantates durch einen wirkungsvollen Pressfit in der Bohrung 20 gehalten wird, ist es vorteilhaft, dem äusseren Bereich 21 der Bohrung eine Tiefe zu geben, derart, dass die subchondrale Knochenplatte 4 des Implantates radial nicht nur gegen natives Knorpelgewebe 3' sondern auch gegen

20

25

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 14 -

natives Knochengewebe (subchondrale Knochenplatte 4') abgestützt ist, wie dies in der Figur 5 dargestellt ist.

Zum Implantieren eines Präparates in einer Bohrung, wie es durch die Figur 5 gezeigt wird, wird beispielsweise ein Werkzeug verwendet, das eine Hülse und einen in
5 der Hülse axial beweglichen Stößel aufweist. Die Hülse hat einen inneren Querschnitt, der dem Querschnitt des Kopfteils des zu implantierenden Präparats entspricht. Der Stößel hat vorteilhafterweise einen etwa gleichen Querschnitt wie dieser Kopfteil; er ist länger als die Hülse und weist einen Kanal auf, der auf der einen
10 Stirnseite des Stößels beginnt und im Bereiche des anderen Stößelendes an eine Saugleitung anschliessbar ist.

Für die Implantation wird die Stirnseite des Stößels mit der Kanalöffnung in die Hülse geschoben und wird mit der erzeugten Saugkraft ein Präparat in die Hülse gezogen. Dann wird die Hülse mit Stößel und dem daran angesaugten Präparat über der vorbereiteten Bohrung positioniert und wird das Präparat mit Hilfe des Stößels
15 und gegebenenfalls eines Hammers in die Bohrung gepresst.

Es zeigt sich, dass durch den Abbau des Knochenteils eines implantierten Präparates auch unmittelbar daran angrenzende Bereiche des nativen Knochengewebes in Mitleidenschaft gezogen werden. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, den Überstand des Kopfteles auf etwa 1 bis 2 mm zu dimensionieren (z.B. Knochenteil mit Durchmesser ca. 3mm, Kopfteil mit Durchmesser 5 bis 6 mm)
20

Figuren 6 und 7 zeigen zwei weitere beispielhafte Ausführungsformen des erfindungsgemässen Präparates. Diese basieren auf der Idee, die subchondrale Knochenplatte des Präparates zusätzlich nicht auf nativem Knochengewebe, wie in Figur 5

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 15 -

dargestellt, sondern auf mindestens einer im Knochenteil des Präparates erstellten Säule abzustützen, wobei die Säulen vom restlichen Knochenmaterial des Knochenteils 1 eine verschiedene Abbaubarkeit aufweisen, derart, dass sie in demjenigen Zeitpunkt, in dem das restliche Knochenmaterial des Knochenteils abgebaut ist, die
5 subchondrale Knochenplatte und die damit verwachsene Knorpelschicht tragen und ein Einsinken in den Zystenbereich verhindern können.

Figuren 6 und 7 sind Querschnitte durch Knochenteile 1 von erfindungsgemässen Präparaten. Diese Präparate sind beispielsweise zylinderförmig und weisen im Knochenteil achsial verlaufende Säulen auf, die aus einem Material bestehen, das lang-
10 samer abbaubar ist als das Knochenmaterial der Bereiche zwischen den Säulen. Die Säulen sind beispielsweise an der Oberfläche des Knochenteiles angeordnet (Oberflächensäulen 40 in Figur 6) und werden durch eine geeignete Behandlung des Knochenmaterials erzeugt oder sie befinden sich im Innern des Knochenteils (innere Säulen 41 in Figur 7) und werden erzeugt durch Erstellen von Bohrungen und Füllen
15 der Bohrungen mit einem geeigneten Material. In beiden Fällen reichen die Säulen mindestens bis zur subchondralen Knochenplatte.

Als lokale Behandlung des Knochenmaterials für eine reduzierte Abbaubarkeit bietet sich eine Behandlung mit Biphosphonat an („Biphosphonates in Bone Disease“ Herbert Fleisch, The Parthenon Publishing Group, New York und London 1995). Als
20 resorbierbares Material zum Füllen von Bohrungen kann beispielsweise Hydroxylapatitkeramik verwendet werden.

Figuren 8 und 9 zeigen einen Knorpel-Defekt (Figur 8) und einen Knorpel/Knochendefekt (Figur 9) mit Grössen derart, dass sie nicht mit einem einzigen Implantat reparierbar sind. Die Defekte sind mit strichpunktierten Linien angedeutet.

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 16 -

Die Reparatur besteht aus einer mosaikartigen Anordnung von erfindungsgemässen Präparaten, wie sie in der Figur 5 dargestellt sind.

Wie bereits eingangs erwähnt, werden auch mit Implantaten gemäss dem Stande der Technik (Figur 1) derartige mosaikförmige Anordnungen für die Reparatur von grösseren Defekten verwendet. Die zylinderförmigen Präparate werden dabei so nahe beieinander wie möglich implantiert, wobei einerseits Lücken in der Knorpelschicht und andererseits sehr schmale Bereiche von nativem Knochengewebe zwischen den Knochenteilen der Implantate entstehen. Es zeigt sich, dass die Heilungschancen dieser Reparaturen in Randbereichen besser sind als in mittleren Bereichen, und es lässt sich vermuten, dass dies einerseits auf die mangelnde Kompaktheit der neu erstellten Knorpelschicht und auf mangelnde Reparaturfähigkeit des sehr reduzierten nativen Knochengewebes zwischen den Implantaten zurück zu führen ist.

Figur 8 zeigt, dass die Implantate 30 mit Kopfteil 11 auch in einer Mosaik-Reparatur eine Abstützung der Knorpelschicht und der subchondralen Knochenplatte des Implantates auf nativem Knochengewebe 1' erlauben und dadurch einem Absinken der Knorpelschicht in einer kritischen Heilungsphase entgegenwirken. Es ist auch ersichtlich, dass die Bereiche von nativem Knochengewebe 1' zwischen den Fussteilen 12 der Implantate breiter sind als dies bei zylindrischen Implantaten möglich wäre. Dass also auch dadurch die Heilungschancen gegenüber dem Stande der Technik verbessert sind. Und es ist ersichtlich, dass die Knorpeloberfläche über den gesamten Defektbereich im wesentlichen unterbruchslos gestaltet werden kann, wenn die Form der Kopfteile entsprechend (z.B. quadratisch, rechteckig, dreieckig oder sechseckig) gewählt wird.

Figur 9 zeigt einen Knorpel/Knochen-Defekt (mit strichpunktierter Linie angedeutet), der mit einer Mehrzahl von Präparaten gemäss Figur 5 repariert ist. Die Fussteile

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 17 -

12 der Implantate 30 reichen bis in gesundes Knochengewebe 1'. Stellen 50, wo Knochenmaterial fehlt oder beschädigtes Knochenmaterial entfernt wurde, sind mit einem geeigneten Material (beispielsweise Trikalziumphosphat oder hydraulischer Knochenzement) aufgefüllt. Dieses Material ist derart zu wählen, dass es vor oder
5 erst nach den Fussteilen 12 der Implantate 30 abgebaut wird, dass es also in derjenigen, kritischen Phase des Heilungsprozesses, in der die Knochenteile der Implantate abgebaut aber noch nicht ersetzt sind, die Knorpelschichten stützen und ein Einsinken der Knorpelschichten verhindern kann. Vorteilhafterweise weist das Füllmaterial
10 eine genügende, mechanische Festigkeit auf, derart, dass es zuerst in den Defekt gefüllt und dann durchbohrt werden kann.

Die für die Reparatur der Figur 8 beschriebenen zusätzlichen Vorteile gelten auch für die Reparatur gemäss Figur 9.

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 18 -

PATENTANSPRÜCHE

1. Präparat (10) zur Reparatur von Knorpel- oder Knorpel/Knochen-Defekten in menschlichen oder tierischen Gelenken, welches Präparat einen Knochenteil (1), eine auf den Knochenteil (1) aufgewachsene, eine Knorpeloberfläche (3) bildende Knorpelschicht (2) und im Übergangsbereich zwischen Knochenteil (1) und Knorpelschicht (2) eine subchondrale Knochenplatte (4) oder eine Nachbildung einer derartigen Knochenplatte aufweist und welches Präparat für die Reparatur derart in eine im Defektbereich erstellte Öffnung oder Bohrung (20) implantierbar ist, dass der Knochenteil in gesundem Knochengewebe verankert ist und die Knorpeloberfläche (3) mit einer nativen Knorpeloberfläche (3') fluchtet, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Knochenteil (1) des Präparates (10) derart ausgebildet ist, dass die subchondrale Knochenplatte (4) und die Knorpelschicht (2) des implantierten Präparates (30) auf Bereichen mit verschiedenem Abbauverhalten abgestützt sind.
2. Präparat nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass es einen Kopfteil (11) und einen Fussteil (12) aufweist, wobei der Kopfteil (11) im wesentlichen die Knorpelschicht (2) und die subchondrale Knochenplatte (4) umfasst und der Fussteil (12) im wesentlichen dem Knochenteil entspricht und wobei die subchondrale Knochenplatte (4) grösser ist als ein dazu paralleler Querschnitt durch den Fussteil (12), derart, dass die subchondrale Knochenplatte (4) des implantierten Präparates (30) auf nativem Knochengewebe abstützbar ist.
3. Präparat nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kopfteil (11) und der Fussteil (12) koaxiale Kreiszylinder sind.

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 19 -

4. Präparat nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Fussteil (12) ein Kreiszylinder ist und dass der Kopfteil (11) eine quadratische, rechteckige, dreieckige oder sechseckige Knorpeloberfläche (3) aufweist.
5. Präparat nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass senkrecht zur subchondralen Knochenplatte (4) durch den Knochenteil (1) bis zur subchondralen Knochenplatte (4) verlaufende Säulenbereiche (40, 41) vorgesehen sind, wobei die Säulenbereiche (40, 41) und Bereiche zwischen den Säulenbereichen verschiedene Abbauverhalten haben.
- 10 6. Präparat nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass es im wesentlichen zylinderförmig ist und die Knorpelschicht (3) stirnseitig angeordnet ist.
7. Präparat nach Anspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Abbauverhalten der Säulenbereiche (40) durch eine chemische Behandlung gegenüber dem Abbauverhalten der Bereiche zwischen den Säulenbereichen verändert ist.
- 15 8. Präparat nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Säulenbereiche (40) aus mit Biphosphonat behandeltem Knochengewebe bestehen.
9. Präparat nach Anspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Säulenbereiche (41) aus einem in entsprechende axiale Bohrungen eingefüllten Knochenersatzmaterial bestehen.
- 20 10. Präparat nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass es aus autologem Gewebe hergestellt ist.

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 20 -

11. Präparat nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass es aus homologem oder heterologem, immunologisch desaktiviertem Gewebe hergestellt ist.
12. Präparat nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass es aus durch Photooxidation immunologisch desaktiviertem Gewebe hergestellt ist.
13. Präparat nach einem der Ansprüche 11 oder 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass es aus aus Schlachttieren entnommenem Gewebe besteht.
14. Präparat nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass es aus Rinder- oder Schweinegelenken entnommen ist.
15. Verfahren zur Reparatur von Knorpel- oder Knorpel/Knochen-Defekten in menschlichen oder tierischen Gelenken unter Verwendung eines Präparates (10) nach Anspruch 2, in welchem Verfahren im Defektbereich eine bis in gesundes Knochenmaterial reichende Öffnung oder Bohrung (20) erstellt und das Präparat (10) in die Öffnung oder Bohrung implantiert wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Öffnung (20) einen äusseren Bereich (21) und einen inneren Bereich (22) aufweist, wobei der Querschnitt des äusseren Bereiches (21) grösser ist als der Querschnitt des inneren Bereiches (22) und dass die Öffnung (20) derart an das Präparat (10) angepasst wird, dass es mit Pressfit implantierbar ist und dass die Knorpeloberfläche (3) des implantierten Präparates (30) mit der nativen Knorpeloberfläche (3') fluchtet.

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 21 -

16. Verfahren nach Anspruch 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Übergang zwischen äusserem Bereich (21) und innerem Bereich (22) unmittelbar unter der nativen subchondralen Knochenplatte (4') liegt.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 oder 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass
5 die Öffnung (20) durch Bohren erzeugt wird.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass zur Reparatur von grösseren Defekten eine Mehrzahl von Präparaten mosaikartig implantiert werden, wobei Positionen für Öffnungen oder Bohrungen (2) und Form und Grösse der Kopfteile (11) der Präparate (10) derart aufeinander abgestimmt werden, dass durch die Implantation eine im wesentlichen unterbruchslose Knorpeloberfläche (3, 3') entsteht.
10
19. Verfahren nach Anspruch 18, **dadurch gekennzeichnet**, dass fehlendes Knochenmaterial zwischen den Öffnungen ersetzt wird mit einem Knochenersatzmaterial, das ein anderes Abbauverhalten aufweist als das Material der Knochen-
15 chenteile (1) der Präparate (10).
20. Werkzeug zur Herstellung des Präparates nach Anspruch 2 **gekennzeichnet** durch Mittel zum Positionieren eines zylinderförmigen Vorpräparates und durch Mittel zur Reduktion des Querschnittes des Vorpräparates im Bereich des Kno-
chenteils.
- 20 21. Werkzeug zur Erzeugung einer zweistufigen Bohrung für die Implantation eines Präparates gemäss Anspruch 2 **gekennzeichnet** durch eine Klinge mit einer kreislinienförmigen Schneidekante und durch zwei relativ zur Schneidekante

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

- 22 -

axial verschieden beschränkt bewegliche Bohrer oder Hohlbohrer mit verschiedenen Durchmessern.

22. Werkzeug zur Implantation eines Präparates gemäss einem der Ansprüche 1 bis 14, **gekennzeichnet** durch eine Hülse und einen in der Hülse axial beweglichen Stößel, wobei die Hülse einen auf den grössten Querschnitt des Implantats abgestimmten Innenquerschnitt aufweist und wobei der Stößel einen Saugkanal aufweist, der an der einen Stirnseite des Stößels endet und im Bereiche des anderen Endes des Stößels an eine Saugleitung anschliessbar ist.

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

1/6




FIG. 1
STATE OF THE ART

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

2/6



Fig. 2

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

3/6



Fig. 3

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

4/6



Fig. 4

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

5/6




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

WO 01/43667

PCT/CH00/00659

6/6




FIG. 8




FIG. 9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/CH 00/00659

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61F2/30 A61F2/28 A61L27/00 A61L27/12 A61B17/16
A61B17/32 A61F2/46

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61F A61B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 93 15694 A (BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM) 19 August 1993 (1993-08-19)	1
Y	the whole document	2-7, 9
Y	DE 29 33 174 A (GEBRÜDER SULZER) 10 April 1980 (1980-04-10)	2-4
Y	EP 0 493 698 A (HÄRLE) 8 July 1992 (1992-07-08)	5-7, 9
A	WO 98 56317 A (BIONX IMPLANTS OY) 17 December 1998 (1998-12-17) page 13, line 24 -page 14, line 12; claims 4-6; figures 11A, 11B	1
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

26 January 2001

Date of mailing of the international search report

01/02/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Klein, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/CH 00/00659

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 591 234 A (KIRSCH) 7 January 1997 (1997-01-07) the whole document ---	1
A	WO 96 24310 A (THE HOSPITAL FOR JOINT DISEASES, ORTHOPAEDIC INSTITUTE) 15 August 1996 (1996-08-15) claims 2,5 ---	10
A	EP 0 768 332 A (SULZER INNOTECH) 16 April 1997 (1997-04-16) cited in the application the whole document ---	12
A	US 5 632 747 A (SCARBOROUGH) 27 May 1997 (1997-05-27) the whole document ---	20,21
A	WO 96 24302 A (SCHWARTZ) 15 August 1996 (1996-08-15) the whole document ---	20,21
A	WO 96 27333 A (INNOVASIVE DEVICES) 12 September 1996 (1996-09-12) the whole document ---	20,22
A	US 5 718 707 A (MIKHAIL) 17 February 1998 (1998-02-17) the whole document ---	22
A	DE 43 17 448 A (GROSS) 24 November 1994 (1994-11-24) ---	
A	US 5 152 791 A (HAKAMATSUKA) 6 October 1992 (1992-10-06) ---	
A	WO 97 46665 A (SULZER ORTHOPEDICS) 11 December 1997 (1997-12-11) cited in the application ---	
A	DE 195 03 504 A (METRIMED ORVOSI MÜSZERGYÁRTÓ) 21 March 1996 (1996-03-21) -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/CH 00/00659

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9315694 A	19-08-1993	AU 3619293 A	03-09-1993
		CA 2117379 A	19-08-1993
		DE 69307299 D	20-02-1997
		EP 0625891 A	30-11-1994
		HK 71597 A	06-06-1997
		JP 7503869 T	27-04-1995
		US 5607474 A	04-03-1997
		US 6013853 A	11-01-2000
		US 5876452 A	02-03-1999
DE 2933174 A	10-04-1980	CH 632923 A	15-11-1982
		CH 632922 A	15-11-1982
		AT 370989 B	25-05-1983
		AT 591579 A	15-10-1982
		DE 2933141 A	10-04-1980
EP 493698 A	08-07-1992	AT 120637 T	15-04-1995
		AT 138552 T	15-06-1996
		DE 4101526 A	02-07-1992
		DE 59105114 D	11-05-1995
		DE 59107871 D	04-07-1996
		EP 0623323 A	09-11-1994
		ES 2071195 T	16-06-1995
		ES 2088690 T	16-08-1996
		JP 4303450 A	27-10-1992
WO 9856317 A	17-12-1998	US 6113640 A	05-09-2000
		AU 7914998 A	30-12-1998
		EP 0988001 A	29-03-2000
US 5591234 A	07-01-1997	DE 4302709 C	28-07-1994
		AT 166562 T	15-06-1998
		BR 9400256 A	23-08-1994
		CA 2114462 A,C	02-08-1994
		DE 59406060 D	02-07-1998
		DK 609738 T	15-02-1999
		EP 0609738 A	10-08-1994
		ES 2117724 T	16-08-1998
		JP 2804883 B	30-09-1998
		JP 7088172 A	04-04-1995
WO 9624310 A	15-08-1996	US 6080194 A	27-06-2000
		AU 693323 B	25-06-1998
		AU 4918996 A	27-08-1996
		CA 2212632 A	15-08-1996
		EP 0808142 A	26-11-1997
		JP 10513386 T	22-12-1998
EP 768332 A	16-04-1997	JP 9122226 A	13-05-1997
		US 5817153 A	06-10-1998
US 5632747 A	27-05-1997	US 5928238 A	27-07-1999
WO 9624302 A	15-08-1996	WO 9725942 A	24-07-1997
		US 5632745 A	27-05-1997
		AU 697372 B	01-10-1998
		AU 4855996 A	11-08-1997
		CA 2212544 A	15-08-1996

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/CH 00/00659

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9624302 A		EP 0808136 A	26-11-1997
		EP 0814731 A	07-01-1998
		JP 2000513240 T	10-10-2000
		AU 694838 B	30-07-1998
		AU 4693396 A	27-08-1996
		JP 10504217 T	28-04-1998
		US 5769899 A	23-06-1998
		US 5749874 A	12-05-1998
WO 9627333 A	12-09-1996	US 5782835 A	21-07-1998
		AU 712301 B	04-11-1999
		AU 4922296 A	23-09-1996
		EP 0814710 A	07-01-1998
		JP 11501239 T	02-02-1999
		US 6017348 A	25-01-2000
US 5718707 A	17-02-1998	US 5925051 A	20-07-1999
		WO 9831292 A	23-07-1998
DE 4317448 A	24-11-1994	AU 6792994 A	12-12-1994
		WO 9426211 A	24-11-1994
US 5152791 A	06-10-1992	JP 2951342 B	20-09-1999
		JP 3178652 A	02-08-1991
WO 9746665 A	11-12-1997	EP 0922093 A	16-06-1999
		JP 2000513214 T	10-10-2000
DE 19503504 A	21-03-1996	HU 76105 A	30-06-1997

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH 00/00659

A. KLASSTIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 A61F2/30 A61F2/28 A61L27/00 A61L27/12 A61B17/16
 A61B17/32 A61F2/46

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61F A61B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 93 15694 A (BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM) 19. August 1993 (1993-08-19) das ganze Dokument	1
Y	---	2-7,9
Y	DE 29 33 174 A (GEBRÜDER SULZER) 10. April 1980 (1980-04-10) das ganze Dokument	2-4
Y	---	
Y	EP 0 493 698 A (HÄRLE) 8. Juli 1992 (1992-07-08) das ganze Dokument	5-7,9
A	---	
	WO 98 56317 A (BIONX IMPLANTS OY) 17. Dezember 1998 (1998-12-17) Seite 13, Zeile 24 -Seite 14, Zeile 12; Ansprüche 4-6; Abbildungen 11A,11B ---	1
	--- -/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

26. Januar 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

01/02/2001

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
 Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Klein, C

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH 00/00659

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 591 234 A (KIRSCH) 7. Januar 1997 (1997-01-07) das ganze Dokument	1
A	WO 96 24310 A (THE HOSPITAL FOR JOINT DISEASES, ORTHOPAEDIC INSTITUTE) 15. August 1996 (1996-08-15) Ansprüche 2,5	10
A	EP 0 768 332 A (SULZER INNOTECH) 16. April 1997 (1997-04-16) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	12
A	US 5 632 747 A (SCARBOROUGH) 27. Mai 1997 (1997-05-27) das ganze Dokument	20,21
A	WO 96 24302 A (SCHWARTZ) 15. August 1996 (1996-08-15) das ganze Dokument	20,21
A	WO 96 27333 A (INNOVASIVE DEVICES) 12. September 1996 (1996-09-12) das ganze Dokument	20,22
A	US 5 718 707 A (MIKHAIL) 17. Februar 1998 (1998-02-17) das ganze Dokument	22
A	DE 43 17 448 A (GROSS) 24. November 1994 (1994-11-24)	
A	US 5 152 791 A (HAKAMATSUKA) 6. Oktober 1992 (1992-10-06)	
A	WO 97 46665 A (SULZER ORTHOPEDICS) 11. Dezember 1997 (1997-12-11) in der Anmeldung erwähnt	
A	DE 195 03 504 A (METRIMED ORVOSI MÜSZERGYÁRTÓ) 21. März 1996 (1996-03-21)	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH 00/00659

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9315694 A	19-08-1993	AU 3619293 A	03-09-1993
		CA 2117379 A	19-08-1993
		DE 69307299 D	20-02-1997
		EP 0625891 A	30-11-1994
		HK 71597 A	06-06-1997
		JP 7503869 T	27-04-1995
		US 5607474 A	04-03-1997
		US 6013853 A	11-01-2000
		US 5876452 A	02-03-1999
DE 2933174 A	10-04-1980	CH 632923 A	15-11-1982
		CH 632922 A	15-11-1982
		AT 370989 B	25-05-1983
		AT 591579 A	15-10-1982
		DE 2933141 A	10-04-1980
EP 493698 A	08-07-1992	AT 120637 T	15-04-1995
		AT 138552 T	15-06-1996
		DE 4101526 A	02-07-1992
		DE 59105114 D	11-05-1995
		DE 59107871 D	04-07-1996
		EP 0623323 A	09-11-1994
		ES 2071195 T	16-06-1995
		ES 2088690 T	16-08-1996
		JP 4303450 A	27-10-1992
WO 9856317 A	17-12-1998	US 6113640 A	05-09-2000
		AU 7914998 A	30-12-1998
		EP 0988001 A	29-03-2000
US 5591234 A	07-01-1997	DE 4302709 C	28-07-1994
		AT 166562 T	15-06-1998
		BR 9400256 A	23-08-1994
		CA 2114462 A, C	02-08-1994
		DE 59406060 D	02-07-1998
		DK 609738 T	15-02-1999
		EP 0609738 A	10-08-1994
		ES 2117724 T	16-08-1998
		JP 2804883 B	30-09-1998
		JP 7088172 A	04-04-1995
WO 9624310 A	15-08-1996	US 6080194 A	27-06-2000
		AU 693323 B	25-06-1998
		AU 4918996 A	27-08-1996
		CA 2212632 A	15-08-1996
		EP 0808142 A	26-11-1997
		JP 10513386 T	22-12-1998
EP 768332 A	16-04-1997	JP 9122226 A	13-05-1997
		US 5817153 A	06-10-1998
US 5632747 A	27-05-1997	US 5928238 A	27-07-1999
WO 9624302 A	15-08-1996	WO 9725942 A	24-07-1997
		US 5632745 A	27-05-1997
		AU 697372 B	01-10-1998
		AU 4855996 A	11-08-1997
		CA 2212544 A	15-08-1996

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH 00/00659

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9624302 A		EP 0808136 A	26-11-1997
		EP 0814731 A	07-01-1998
		JP 2000513240 T	10-10-2000
		AU 694838 B	30-07-1998
		AU 4693396 A	27-08-1996
		JP 10504217 T	28-04-1998
		US 5769899 A	23-06-1998
		US 5749874 A	12-05-1998
WO 9627333 A	12-09-1996	US 5782835 A	21-07-1998
		AU 712301 B	04-11-1999
		AU 4922296 A	23-09-1996
		EP 0814710 A	07-01-1998
		JP 11501239 T	02-02-1999
		US 6017348 A	25-01-2000
US 5718707 A	17-02-1998	US 5925051 A	20-07-1999
		WO 9831292 A	23-07-1998
DE 4317448 A	24-11-1994	AU 6792994 A	12-12-1994
		WO 9426211 A	24-11-1994
US 5152791 A	06-10-1992	JP 2951342 B	20-09-1999
		JP 3178652 A	02-08-1991
WO 9746665 A	11-12-1997	EP 0922093 A	16-06-1999
		JP 2000513214 T	10-10-2000
DE 19503504 A	21-03-1996	HU 76105 A	30-06-1997